

## Besteksomschrijving ROFLEX voegvullingsysteem

Deze tekst kunt u gebruiken voor bestekken waar het ROFLEX voegvullingsysteem toe-gepast wordt.

<p>Leveren en aanbrengen Roflex voegvullingsysteem</p> <p>Situering: &lt;invullen&gt;</p> <p>Voegen schoonmaken van straatvuil tot 4 cm onder het oppervlak.</p> <p>Voegen vullen met Voegmortel ROFLEX.</p> <p>Voordat met voegen begonnen wordt, moet het te vervoegen oppervlak voldoende nat gemaakt worden, zodanig dat er een waterfilm op het oppervlak ontstaat.</p> <p>Het gevoegde oppervlak schoon maken d.m.v. afbezemen.</p> <p>Kleur: grijs/basalt/naturel*</p> <p>Leveren en aanbrengen volgens voorschriften leverancier: Orion Speciale Technieken B.V.</p>	<p>m<sup>2</sup> .... V</p>
--	-----------------------------



Grijs



Basalt



Naturel

### Kentallen:

- Buigtreksterkte na 7 dagen: 20,5 N/mm<sup>2</sup>
- Druksterkte na 7 dagen: 55,6 N/mm<sup>2</sup>
- Waterdoorlatendheid: 62,2\*10<sup>-5</sup> m/s
- Vorst- en wegzoutbestendig

\* keuze laten staan, overige verwijderen